

สีทับหน้าชั้นตอนเดียว

47-8051 [แลคเกอร์ 2K 4:1 BBP]

1. ข้อมูลทั่วไป

2K 4:1 พอลิยูเรเทน ท็อปโค้ตชั้นตอนเดียว เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบผิวที่ให้สีและความเงาในตัว มีสมบัติความแข็งแรงและต้านทานต่อสภาวะอากาศเป็นอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้มีเวลาการใช้งานหลังผสมที่นาน แต่เวลาในการแห้งประกอบและแห้งแข็งที่เร็ว จึงเหมาะสมสำหรับการใช้เคลือบเงารถยนต์

ขนาดบรรจุ : -

2. การผสม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

47-8051 (แลคเกอร์ 2K 4:1 BBP)

21-51 (ฮาร์ดดินเนอร์ 2K 4:1 BBP)

อัตราส่วนผสม	โดยปริมาตร	โดยน้ำหนัก	หมายเหตุ
47-8051	4	3.92	
21-51	1	1.03	
ความหนืดในการพ่น	กรุณาติดต่อฝ่ายวิจัย		
ระยะเวลาใช้งานหลังการผสม	กรุณาติดต่อฝ่ายวิจัย		

3. การใช้งาน

การเตรียมพื้นผิวก่อนการพ่น

แนะนำให้พ่นบนพื้นผิวที่สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่น คราบไขมัน ต่างๆ ก่อนพ่นเคลือบ

การพ่น

จำนวนเที่ยวของการพ่น	2 – 3 เที่ยวการพ่น รอบที่ 1 พ่นแบบกึ่งเปียก รอบที่ 2 พ่นแบบเปียกฉ่ำ หมายเหตุ : อัตราการผสม ส่วนผสม และสภาพแวดล้อมของการใช้งาน มีผลต่อการแห้งของผลิตภัณฑ์		
ความหนาฟิล์มสี	กรุณาติดต่อฝ่ายวิจัย		
อัตราการคลุมพื้นที่	กรุณาติดต่อฝ่ายวิจัย	1 แกลลอน สีที่พร้อมพ่น ที่ความหนา 80 ไมครอน	

การตั้งค่าอุปกรณ์การพ่น

GUN SET UP*	Compliant	Gravity Feed	1.3 – 1.6 mm/td>
		Siphon Feed	1.3 – 1.6 mm
	HVLP	Gravity Feed	1.3 – 1.6 mm
		Siphon Feed	1.3 – 1.6 mm
AIR PRESSURE*	Compliant	Gravity Feed	20 – 30 psi at the gun
		Siphon Feed	20 – 30 psi at the gun
	HVLP	Gravity Feed	6 - 8 psi at the cap
		Siphon Feed	6 - 8 psi at the cap

หมายเหตุ : การปรับสภาวะการพ่นเป็นการกำหนดจากค่ามาตรฐานทั่วไปของเครื่องมือเท่านั้น

สีทับหน้าชั้นตอนเดียว

47-8051 [แลคเกอร์ 2K 4:1 BBP]

4. การแห้ง

แห้งภายใต้สภาวะธรรมชาติที่อุณหภูมิ 25-30 °C

แห้งสัมผัส : กรุณาติดต่อฝ่ายวิจัย

แห้งประกอบ : กรุณาติดต่อฝ่ายวิจัย

แห้งขัดเงา : กรุณาติดต่อฝ่ายวิจัย

แห้งโดยการอบ ที่ 60-80 °C

เวลาทั้งช่วงก่อนการอบ : 5 - 10 นาที

ระยะเวลาการอบ : 30 - 40 นาที

ระยะเวลาปล่อยให้เย็น : 40 - 60 นาที

อินฟราเรด

อ้างอิงจากคำแนะนำของเครื่องกำเนิด อินฟราเรด

หมายเหตุ : อุณหภูมิความชื้นและความหนาของฟิล์มสี มีผลต่อระยะเวลาทั้งช่วงก่อนอบ และการแห้งของผลิตภัณฑ์

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือกระบวนการอื่นๆ ได้ ข้อความและข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่ใช่เอกสารรับประกันคุณภาพของสินค้า ในกรณีที่ต้องการการการรับประกันหรือเอกสารที่ใช้เพื่อรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ติดต่อบริษัท

5. การขัดและการเคลือบเงา

การขัด

ใช้กระดาษทรายเบอร์ 1500 หรือละเอียดมากกว่า

หมายเหตุ โปรดใช้ความระมัดระวัง การใช้กระดาษทรายที่มีความละเอียดไม่เหมาะสม อาจจะทำให้เกิดรอยบนผิวฟิล์มสีได้

ในกรณีดังกล่าวต้องแก้ไขโดยการพ่นเคลียร์อีกรอบเท่านั้น

การขัดเงา

ใช้ยาขัดหยาบทางบนพื้นผิวที่จะทำการบ้นยา ใช้เครื่องขัดยาขัดบริเวณดังกล่าว ด้วยความเร็ว 2000 – 3000 รอบต่อนาที จนรอยขัดของกระดาษทรายหายหมด ทำความสะอาดคราบที่เกิดจากการขัดด้วยผ้านุ่มสะอาด ก่อนที่จะทำการขัดเงาต่อไป

การเคลือบเงา

ใช้น้ำยาเคลือบเงาตามบริเวณที่ต้องการเคลือบเงาให้ทั่ว ใช้เครื่องขัดเงาปั่นให้ทั่วบริเวณที่ทาน้ำยา โดยให้ความเร็วรอบในการหมุนประมาณ 1200-1800 ต่อนาที ระหว่างการปั่นต้องเคลื่อนเครื่องปั่นตลอดเวลา โดยให้ปั่นซ้ำที่เดิมประมาณ 50% ทำการปั่นจนกว่าฟิล์มสีแห้งสนิท จึงหยุด ใช้ผ้าสะอาดเช็ดคราบที่เหลืออยู่บนพื้นผิวฟิล์มสีออกจนหมด

6. สมบัติทางกายภาพ

ความถ่วงจำเพาะ : 0.88 - 0.98 g/cm³

ปริมาณสารที่ไม่ระเหยได้สูงสุด : 41 - 47 %

7. ข้อกำหนดสารอินทรีย์ที่ระเหยได้

คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีการควบคุมสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ โดยการใช้งานต้องมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด

8. ความปลอดภัยในการใช้งานและการจัดการ

สำหรับผู้เชี่ยวชาญหรือผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น ไม่ขายหรือใช้โดยทั่วไป ก่อนใช้โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวัง ข้อมูลทางวิชาการ ฉลาก และ เอกสารความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไวไฟ จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก สวมแว่นตาป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์และสวมหน้ากากกันไอระเหยทุกครั้งเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดีเท่านั้น