

กา

54-9007 [กาวกันต่าง]

1. ข้อมูลทั่วไป

กา (Binder) ที่ผลิตจากอะคริลิคเรซินคุณภาพสูง ใช้สำหรับผสมกับแม่สี ใช้งานง่าย สามารถเข้ากับแม่สีได้ง่าย ให้เฉดสีที่สดใส บรอนซ์เรียงตัวได้สวย ฟังก์ชัน การยึดเกาะกับพื้นผิวรองพื้นดีเยี่ยม แนะนำให้ทำการเคลือบด้วย 2K เคลียร์ ท็อปโค้ด เพื่อเพิ่มความเงาและสมบัติด้านการต้านทานต่อสภาพแวดล้อม

ขนาดบรรจุ : -

2. การผสม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

54-9007 (กาวกันต่าง)

86-200 (ทินเนอร์ 2K เบอร์ 200 [แห้งเร็ว])

อัตราส่วนผสม	โดยปริมาตร	โดยน้ำหนัก	หมายเหตุ
54-9007	70	70.00	
86-200	120	108.00	
ความหนืดในการพ่น	10 - 13 วินาที โดย NK#2		

3. การใช้งาน

-แนะนำให้เติมแม่สีกับกาภายใต้สภาวะการกวนที่ 500-800 รอบต่อนาที และทำการปั่นผสมต่ออีก 5-10 นาที ก่อนทำการผสมทินเนอร์เพื่อทำการพ่น

-ก่อนนำแม่สีมาใช้งาน ต้องทำการกวนที่ 300-600 รอบต่อนาที เวลา 5-10 นาที

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือกระบวนการอื่นๆ ได้ ข้อความและข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่ใช่เอกสารรับประกันคุณภาพของสินค้า ในกรณีที่ต้องการการการรับประกันหรือเอกสารที่ใช้เพื่อรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ติดต่อบริษัท

4. สมบัติทางกายภาพ

ความถ่วงจำเพาะ : 0.8 - 1 กรัม/ลบ.ซม.

ความหนืด : 73 - 75 %

5. ข้อกำหนดสารอินทรีย์ที่ระเหยได้

คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีการควบคุมสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ โดยการใช้งานต้องมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด

6. ความปลอดภัยในการใช้งานและการจัดการ

สำหรับผู้เชี่ยวชาญหรือผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น ไม่ขายหรือใช้โดยทั่วไป ก่อนใช้โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวัง ข้อมูลทางวิชาการ ฉลาก และ เอกสารความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไวไฟ จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก สวมแว่นตาป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์และสวมหน้ากากกันไอระเหยทุกครั้งเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดีเท่านั้น