

สีเบสโค้ด

56-PL8 [สีพ่นรถยนต์อะคริลิค สีมุกทองอ่อน]

1. ข้อมูลทั่วไป

สีเบสโค้ดที่ผลิตจากอะคริลิคเรซินคุณภาพสูง เหมาะสำหรับการพ่นเคลือบรถยนต์และงานที่ต้องการคุณภาพที่สูงเป็นพิเศษ เป็นเบสโค้ดที่มีความเข้มข้นของเนื้อสีที่สูง ให้สีสดใส พ่นง่าย การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม สามารถพ่นได้โดยตรงบนพลาสติก เช่น เอบีเอส [ABS] เป็นต้น แนะนำให้พ่นทับด้วย 2K เคลียร์ทอปโค้ด เพื่อเพิ่มสมบัติด้านความเงาและต้านทานต่อสภาพแวดล้อม

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร / 1 แกลลอน

2. การผสม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

56-PL8 (สีพ่นรถยนต์อะคริลิค สีมุกทองอ่อน)

86-104 (อะคริลิค ทินเนอร์)

อัตราส่วนผสม	โดยปริมาตร	โดยน้ำหนัก	หมายเหตุ
56-PL8	1.0	100	
86-104	1.0	130	
ความหนืดในการพ่น	11-13 วินาที NK#2		

3.การใช้งาน

การเตรียมพื้นผิวก่อนการพ่น

แนะนำให้พ่นบนพื้นผิวที่สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่น คราบไขมัน ต่างๆ ก่อนพ่นเคลือบ

การพ่น

จำนวนเที่ยวของการพ่น	2 – 3 เที่ยวการพ่น รอบที่ 1 พ่นแบบกึ่งเปียก รอบที่ 2 พ่นแบบเปียกฉ่ำ หมายเหตุ : อัตราการผสม ส่วนผสม และสภาพแวดล้อมของการใช้งาน มีผลต่อการแห้งของผลิตภัณฑ์		
ความหนาฟิล์มสี	20 – 30 ไมครอน		
อัตราการคลุมพื้นที่	9 - 10	ตารางเมตร ต่อ 1 ลิตร [สีที่พร้อมพ่น ที่ความหนา 20 ไมครอน]	

การตั้งค่าอุปกรณ์การพ่น

GUN SET UP*	Compliant	Gravity Feed	1.3 – 1.6 mm
		Siphon Feed	1.3 – 1.6 mm
	HVLP	Gravity Feed	1.3 – 1.6 mm
		Siphon Feed	1.3 – 1.6 mm
AIR PRESSURE*	Compliant	Gravity Feed	20 – 30 psi at the gun
		Siphon Feed	20 – 30 psi at the gun
	HVLP	Gravity Feed	6-8 psi at the cap
		Siphon Feed	6-8 psi at the cap

Remark : การปรับสภาวะการพ่นเป็นการกำหนดจากค่ามาตรฐานทั่วไปของเครื่องมือเท่านั้น

สีเบสโค้ด

56-PL8 [สีพ่นรถยนต์อะคริลิค สีมุกทองอ่อน]

4. การแห้ง

แห้งภายใต้สภาวะธรรมชาติที่อุณหภูมิ 25-30 °C
แห้งสัมผัส : 3 – 7 นาที
แห้งสำหรับพ่นทับหน้า : 10 – 15 นาที
แห้งโดยการอบ ที่ 60-80 °C
เวลาทิ้งช่วงก่อนการอบ : 5 - 10 นาที
ระยะเวลาการอบ : 10 - 15 นาที
ระยะเวลาปล่อยให้เย็น : 30 – 40 นาที
อินฟราเรด
อ้างอิงจากคำแนะนำของเครื่องกำเนิด อินฟราเรด

5. สมบัติทางกายภาพ

ความถ่วงจำเพาะ : 1.00 - 1.30 กรัม/ลบ.ซม.

6. ข้อกำหนดสารอินทรีย์ที่ระเหยได้

คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีการควบคุมสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ โดยการใช้งานต้องมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด

7. ความปลอดภัยในการใช้งานและการจัดการ

สำหรับผู้เชี่ยวชาญหรือผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น ไม่ขายหรือใช้โดยทั่วไป ก่อนใช้โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวัง ข้อมูลทางวิชาการ ฉลาก และ เอกสารความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไวไฟ จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก สวมแว่นตาป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์และสวมหน้ากากกันไอระเหยทุกครั้งเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดีเท่านั้น

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือกระบวนการอื่นๆ ได้ ข้อความและข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่ใช่เอกสารรับประกันคุณภาพของสินค้า ในกรณีที่ต้องการการบริการการรับประกันหรือเอกสารที่ใช้เพื่อรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ติดต่อบริษัท