CHAMP

2IN1 RUST TECH

แชมป์ ทูอินวัน รัสท์เทค
สีเคลือบทับหน้าและรองพื้นกันสนิม

สีรองพื้นและสีทับหน้า
ไม่ต้องทารองพื้น ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

แห้งเร็ว จบงานไว
แห้งไว ทาง่าย กลมปิดดีเยี่ยม เก็บงานได้เร็ว

ยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม
ยึดเกาะโลหะผิวมันวาวได้ทุกประเภท

ป้องกันสนิมได้ดี
ป้องกันการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งาน

ฟิล์มสีสวย ทนทาน
ทนแดด ทนฝน ไม่ลอกล่อน

ปลอดภัย ไร้สารอันตราย
ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท



009-C037/2026



CHAMP 2IN1 RUST TECH
แชมป์ ทูอินวัน รัสท์เทค

สีเคลือบทับหน้าและสีรองพื้นกันสนิม ครบจบในขั้นตอนเดียว

พัฒนาด้วยเทคโนโลยี สูตรอะคริลิกเรซินพิเศษ ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ
กับพื้นผิวโลหะมันวาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฟิล์มสีแห้งไว ช่วยปกป้องพื้นผิว
จากการเกิดสนิมได้อย่างมั่นใจ โดยไม่จำเป็นต้องทาสีรองพื้นก่อน

ชนิดด้าน I Matt

C212 Flat White	C010 Flat Silver	C219 Flat Grey
C817 Flat Blue	C613 Flat Brown	C818 Flat Black

ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกง่าย
ยึดเกาะพื้นผิวโลหะมันวาวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทนต่อการขีดข่วนและการ
กระแทกระหว่างการเคลื่อนย้าย

จบงานไว ลดเวลาทำงาน
สีแห้งไว ทาง่าย ปกปิดพื้นผิวได้ดี ไม่
จำเป็นต้องลงสีรองพื้นก่อนทา

คุ้มค่า ประหยัดการใช้สี
ผสานคุณสมบัติสีรองพื้นกันสนิม
และสีเคลือบไว้ในกระป๋องเดียว
เนื้อสีเข้มข้น ทาได้พื้นที่กว้างกว่า

ป้องกันสนิมดีเยี่ยม
ช่วยลดการเกิดสนิม และต้านทาน
การกัดกร่อนได้ดี เหมาะสำหรับงาน
โครงสร้างเหล็กทุกประเภท

ขนาดบรรจุ



0.8 ลิตร



3.2 ลิตร



ชนิดเงา I Gloss

- ใช้งานได้กับพื้นผิวเหล็ก ไม้ และโลหะมันวาว เหมาะสำหรับงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มีเฉดสีให้เลือกหลากหลาย รองรับทุกสไตล์การตกแต่ง พร้อมฟิล์มสีทั้งชนิดเงาและชนิดด้าน
- ปราศจากส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอท เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

CG111 Gloss White

CG000 Bright Silver

CG434 Lemon Yellow

CG192 Dawn Grey

CG580 Carrot Orange

CG335 Ferrari Red

CG598 Emerald Green

CG877 Navy Blue

CG163 Coral Red

CG999 Gloss Black



สแตนเลส



เหล็กกัลวาไซน์



อลูมิเนียม



ไม้ฝา



เหล็กชุบซิงค์




ไฟเบอร์ซีเมนต์



เหล็กดำ



พีวีซี



เมทัลชีท

แชมป์ ทูอินวัน รัสท์เทค
สีเคลือบปกป้องสนิม ครบจบในขั้นตอนเดียว

CHAMP

ลักษณะฟิล์มสี
เงา และ ด้าน

การคลุมพื้นที่
42-45 ตร.ม. /กล./เที่ยว

ชนิดเครื่องมือ
แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น

การผสมก่อนใช้งาน
ผสมทินเนอร์อะคริลิก
- พ่น 80 – 100%
- กลิ้ง 20 – 30%
- ทา 15 – 20%

ระยะเวลาแห้ง
(ที่ความหนา 40 ไมครอน) ≈25°-35° C
แห้งสัมผัส : 5-10 นาที
แห้งทาทับ : 25-40 นาที
แห้งใช้งานได้ : 3-4 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)

พื้นผิวใหม่ (New Surface)

ก่อนทาสี พื้นผิวต้องสะอาด แห้งสนิท ปราศจากสนิม คราบไขมัน ฝุ่น และสิ่งสกปรก แนะนำให้ทาสีรองพื้นหรือสีทับหน้าทันทีหลังเตรียมพื้นผิว เพื่อป้องกันการเกิดสนิมใหม่
เหล็ก : กำจัดสนิมให้หมด แล้วเช็ดด้วยทินเนอร์เช็ดคราบ #85-7
ไม้ : โป๊วอุดรอยและขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบก่อนทาสี

Before painting, ensure the surface is clean, dry, and free of rust, grease, dust, and dirt. Apply the primer or topcoat immediately after surface preparation.
Steel: Remove rust and wipe with Thinner #85-7.
Wood: Fill holes and sand smooth before painting.

พื้นสีเดิม (Painted Surfaceอ)

ลอกสีที่เสื่อมสภาพหรือหลุดล่อนออก ทำความสะอาดคราบสนิม คราบไขมัน ฝุ่น และสิ่งสกปรกก่อนทาสี
เหล็ก : กำจัดสนิมให้หมดหรือพ่นทำความสะอาดตามมาตรฐาน SSPC-SP10 / Sa 2½.
ไม้ : ขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อกำจัดสีหรือแลกเกอร์เดิมที่ชำรุด จากนั้นขัดเก็บผิวให้เรียบก่อนทาสี

Remove all loose or peeling paint. Clean off rust, grease, dust, and dirt before painting.
Steel: Remove all rust or abrasive blast to SSPC-SP10 / Sa 2½.
Wood: Sand off loose paint or varnish, then sand smooth before painting.

ขั้นตอนที่ 2 : การทาสีรองพื้น (Primer)

สามารถใช้งานได้บนพื้นผิวที่ผ่านการเตรียมตามขั้นตอนที่ 1 โดยสามารถทาได้ทั้ง
- พื้นผิวที่ไม่ได้ทาสีรองพื้น
- พื้นผิวที่ทาสีรองพื้นแล้ว (กรณีต้องการปรับพื้นผิวให้เรียบเนียน)

The product can be applied to surfaces prepared according to Step 1:
- Unprimed surfaces
- Primed surfaces (for a smoother finish)

ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีทับหน้า (Top Coat)

1. ผสมสี 2 in 1 ตามอัตราส่วนที่ระบุ ให้เหมาะกับวิธีการใช้งาน (พ่น ทา หรือกลิ้ง)
2. คนสีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียว ไม่มีส่วนที่นอนก้นหรือละลายไม่หมด
3. พ่น ทา กลิ้ง สี 2in1 อย่างน้อย 2 เที่ยว เพื่อให้ฟิล์มสีสม่ำเสมอและได้ความหนาขั้นต่ำตามที่กำหนด หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะและการป้องกันสนิม สามารถพ่นหรือทาเพิ่มจนได้ความหนาของฟิล์มสีตามที่ต้องการ

1. Mix the 2-in-1 paint according to the specified mixing ratio, suitable for the selected application method (spray, brush, or roller).
2. Stir the paint thoroughly until it is homogeneous, ensuring that no sediment remains at the bottom and that all components are completely mixed.
3. Apply the 2-in-1 paint by spray, brush, or roller in at least two coats to achieve a uniform film and the minimum required dry film thickness (DFT). Additional coats may be applied to obtain the specified film thickness for enhanced adhesion and corrosion protection.

บริษัท บิ๊กเบน (เพนท์) จำกัด
38 หมู่ 7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

CONTACT / สนใจติดต่อสอบถาม
+66-2-811-1442-3
+66-2-811-0632
www.bicben.com
bicben@bicben.com

Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสีเชียวระดับที่ ๓ การรับรองเลขที่ G(E) ๓-๖๗๒/๒๕๖๗

THAILAND TRUSTED QUALITY

THIS PAINT COMES FROM A FACTORY WITH AN CERTIFIED PRODUCT ISO 9001 ISO 9001 CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT

CERTIFIED PRODUCT ISO 14001 THIS PAINT COMES FROM A FACTORY WITH AN ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM